

SYNTEC[®] T 81

Zinkspray

92 % Zink im Trockenfilm

haftet auf fast allen
Metallen

Alles aus einer Hand!
Bei uns finden Sie das
passende Zubehör
für Ihr Produkt.



- ➔ haftet auf fast allen Metallen
- ➔ ohne Grundierung überlackierbar
- ➔ schnelltrocknend
- ➔ 92 % Zink im Trockenfilm
- ➔ beständig gegen Salzwasser
- ➔ ergibt eine glatte, porenfreie Lackschicht
- ➔ Grundierung für alle Metallteile, bei denen ein überdurchschnittlicher Korrosionsschutz gefordert ist
- ➔ gute elektrische Leitfähigkeit, deshalb auch als Punktschweißfarbe geeignet

Einsatzbereiche:

Anlagen- und Behälterbau, Hoch- und Tiefbau, Installationsbetriebe, Kfz-Industrie, Klimatechnik, Schiffsbau und Schweißtechnik.

Anwendung:

Der Untergrund muss trocken, öl- und fettfrei sein sowie frei von Staub, losen Anhaftungen und Rost. **SYNTEC[®] T 81** bei Raumtemperatur (ca. 20°C) anwenden. Vor der Anwendung ca. 2 Min. intensiv schütteln und in einem Abstand von 20 – 25 cm im Kreuzgang auf den beschichteten Untergrund aufsprühen, trocknen lassen. Um eine Schichtdicke von 60 – 80 µ zu erreichen, muss die Anwendung nach erfolgter Trocknung gegebenenfalls wiederholt werden.

Alle Flächen vor Beginn der Reinigungsarbeiten auf ihre Materialverträglichkeit prüfen! Das Produkt nicht mit anderen chemischen Produkten vermischen! Frostfrei lagern. Haltbarkeit beachten – siehe Produktetikett.

Nur für berufsmäßige Verwender!
Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter: gefahrstoffmanagement@neutec-chemie.com

Technische Daten:

Hitzebeständigkeit:	bis ca. 490° C
Salzsprühnebeltest:	> 700 h (DIN 53167)
Dornbiegetest:	32 mm keine Rissbildung (DIN 53152)
Gitterschnitt:	GT 0-1 (DIN 53151)
Haltbarkeit:	36 Monate

Preis pro Gebinde:

Anzahl:

Ihr Preis: